

Propriétés	Acier de cémentation d'emploi courant présentant de bonnes caractéristiques sur couche et une résistance élevée aux chocs. Bonne résilience à basse température	
Domaines d'application	Pignons de boîte de vitesse, mécanique générale, axes de chaînes	
Compositions chimique		
Composition		Valeur
C	0,12-0,17	
Si	0,10-0,40	
Mn	0,60-0,90	
S	0,020-0,040	
Cr	0,90-1,20	
Mo	< = 0,10	
Ni	1,20-1,50	