

Désignation	35 NCD 16 (NF A 35-552 / 07-86)
Propriétés	Acier de traitement dans la masse au nickel – chrome – molybdène, autotrempant (bonne trempabilité à l'air même sur grosses pièce). Très forte trempabilité permettant d'atteindre des caractéristiques mécaniques très élevées tout en offrant le maximum de sécurité(niveau de résilience élevé)
Domaines d'application	Pièces fortement sollicitées soumises à de très gros efforts de fatigue : organes de transmission, pignons, machines outils,...