

Propriétés	Bonnes aptitude à la déformation à froid et de soudabilité. Bonnes propriétés de résistance à la corrosion – pour la corrosion inter cristalline jusqu'à 350°C	
Domaines d'application	Industrie alimentaire, industrie chimique(acide nitrique, acides organiques dilués à froid), construction navale et aéronautique, industrie du froid et décoration	
Compositions chimique		
Composition		Valeur
C	≤ 0,03	
Cr	17,5-19,5	
Ni	8,0-10,0	