

Propriétés	Résistance à la corrosion inter cristalline jusqu'à 400° C et à la corrosion par piqûres. 4404 est apte au polissage	
Domaines d'application	Industrie chimique et pharmaceutique, production de fibres textiles artificielles, chimie des dérivés du charbon	
Compositions chimique		
Composition		Valeur
C	<= 0,03	
Cr	16,5-18,5	
Mo	2,0-2,5	
Ni	10-13	