

Propriétés	Bonnes propriétés mécaniques et résistances à la corrosion en milieux peu agressifs. 4028 est apte au polissage. Résistance à la corrosion améliorée à l'état poli	
Domaines d'application	Arbres de pompes, soupapes et tiges de soupapes et toutes autres pièces dans la construction de vannes pour eau, vapeur d'eau. Industrie du pétrole	
<b>Compositions chimique</b>		
<b>Composition</b>		<b>Valeur</b>
C		0,26-0,35
Cr		12,0-14,0