

Propriétés	Soudabilité: excellente. Emboutissage et déformation à froid: excellent. Usinabilité: moyenne. Anodisation excellente. Comportement naturel en milieu ambiant bon	
Domaines d'application	Chaudronnerie, menuiserie métallique, aménagement intérieur et extérieur, panneaux de signalisation, pièces embouties, industrie chimique et alimentaire	
Compositions chimique		
Composition		Valeur
Zn	< = 0,07	
Mg	< = 0,05	
Cu	< = 0,05	
Mn	< = 0,05	
Fe	< = 0,40	
Si	< = 0,25	
Chaque autre	< = 0,03	
Al	Reste	