

Désignation	E 36-3 (NF A 35-501 / 04-87)	
Propriétés	Un calmage spécial confère à cette nuance des propriétés de résilience garanties à -20°C	
Compositions chimique		
Composition		Valeur
C	$\leq 0,22$	
Si	$\leq 0,55$	
Mn	$\leq 1,60$	
P	$\leq 0,035$	
S	$\leq 0,035$	