

Domaines d'application	Pièces mécaniques peu sollicitées. Les caractéristiques mécaniques en travers sont sensiblement réduites par la présence de teneur élevée en soufre est plus élevée. Axes, bagues, éléments de fixation pièces diverses de qualité courante, bougies pour moteur à explosion, entretoises, etc .. Usinabilité améliorée par rapport au S 300 par la présence de plomb. État de surface excellent	
<b>Compositions chimique</b>		
<b>Composition</b>		<b>Valeur</b>
C	< = 0,14	
Si	<=0,05	
Mn	1,00/1,50	
P	<=0,100	
S	0,320-0,400	
Pb	0,20-0,30	
Autres	Sur produit: S=0,290-0,440	